



ENERGY - E500 - ESTAÑO 60/40 1MM 250G

250 GRAMOS 1 MM, ALEACIÓN 103 ESTAÑO/PLOMO 60/40%

UNE-EN-ISO 9453, la aleación 103 se compone principalmente de:

Estaño (Sn): 60% (rango de 59.5% a 60.5%).

Plomo (Pb): 40% (rango de 38.8% a 40.5%).

Punto de fusión: Inicia a los 183 °C y se completa a los 190 °C.

Densidad: Aproximadamente 8.9 g/cm³

